

RUCKSTUHL

SWISS 1881

Technische Daten

Calicut

Nutzschicht	Kokos
Zusammensetzung	71% Kokos, 29% Sisal
Rücken	CottonBac
Breite (cm)	ca. 200
Rollenlänge (m)	ca. 30
Abgepasst (cm)	frei wählbar
Rapport	
Einsatzgewicht (g/m ²)	ca. 3050
Totalgewicht (g/m ²)	ca. 4250
Gesamthöhe (mm)	ca. 10
Eignungsbereich	Lobby, Korridor, Hotelzimmer, Lounge, Wohnbereich, Schlafzimmer, Bibliothek, Theater, Verkaufsfläche, Museum, Treppen
Wärmedurchlasswiderstand (m ² K/W)	< 0.17
Oberflächenwiderstand (Ω)	
Durchgangswiderstand (Ω)	
Flammfestigkeit	C FL-S1

*Die relative Luftfeuchtigkeit muss im Gebrauch bei mindestens 45% liegen. Zur Wahrung der Stuhlrolleneignung ist eine nachweisbare Einhaltung unserer Reinigungsvorschriften zu gewährleisten.

Die Nutzschicht von Ruckstuhlteppichen besteht fast ausschliesslich aus Naturfasern. Durch Gebrauch des Teppichs können sich Änderungen in Farbe und Struktur ergeben. Das sind Materialtypische Eigenschaften von natürlichen Materialien und können nicht als Mangel reklamiert werden.